



FURRER
CARRARA

PIETRA DORATA TOSCANA



SCHEMA DATI


- CARICO DI ROTTURA [UTS] A PRESSIONE	kg/cm ²	49,2
- CARICO DI ROTTURA [UTS] DOPO CONGELAMENTO	kg/cm ²	850
- COEFFICIENTE ASSORBIMENTO ACQUA	%	3,94
- PESO PER UNITÀ DI VOLUME	KG/m ³	2360

SHOW ROOM
Via Covetta, 1
54033 Avenza, Carrara

SEDE CENTRALE
Via Covetta, 2
54030 Carrara (MS) Italy



FURRER
CARRARA



SHOW ROOM
Via Covetta, 1
54033 Avenza, Carrara

SEDE CENTRALE
Via Covetta, 2
54030 Carrara (MS) Italy