



FURRER
CARRARA

VENATO CAMPANILI



SCHEDA DATI


- CARICO DI ROTTURA [UTS] A PRESSIONE	kg/cm ²	127,3
- CARICO DI ROTTURA [UTS] DOPO CONGELAMENTO	kg/cm ²	1810
- CARICO DI ROTTURA [UTS] A FLESSIONE	kg/cm ²	15,6
- DILATAZIONE TERMICA LINEARE	mm/m°C	32
- COEFFICIENTE ASSORBIMENTO ACQUA	%	0,11
- RESISTENZA AGLI URTI	cm	0,3
- RESISTENZA ALL'ABRASIONE	mm	69
- PESO PER UNITÀ DI VOLUME	KG/m ³	2710

SHOW ROOM
Via Covetta, 1
54033 Avenza, Carrara

SEDE CENTRALE
Via Covetta, 2
54030 Carrara (MS) Italy



FURRER
CARRARA



SHOW ROOM
Via Covetta, 1
54033 Avenza, Carrara

SEDE CENTRALE
Via Covetta, 2
54030 Carrara (MS) Italy